


鉄道防草用エンボスシート ナクサ®



特長

優れた防草効果

遮光効果が高く雑草の成長を抑制。
シート強度があり雑草が貫通しにくい。

耐久性に優れる

高耐候処方をしたポリエチレンを使用しており変色や強度低下の恐れが少なく、
酸・アルカリ等に対しても安定。


施工性に優れる

フレキシブル性に優れ、敷設時に法面、法肩・法尻等へのなじみ良好。
切断はカッター、鋏などで簡単加工。

景観性に優れる

エンボス形状で適度な剛性を持つため
シワ等が発生しにくく景観にマッチ。

操車場




沿線




他社製との比較

『ナクサ』施工後4ヶ月

防草効果



他社製ポリプロピレン不織布タイプ防草シート施工後4ヶ月



耐久性


促進暴露6000h(実暴露10年相当)で
引張伸び残率80%以上で
ほとんど劣化しません。

—— ナクサ
- - - - ポリエステル2層不織布タイプ
..... ポリプロピレン不織布タイプ

試験機:サンシャインウェザーメーター

※暴露後試料について引張試験を実施、引張伸び残率を算出。

※引張伸び残率(%)=暴露後の破断伸び×100/暴露前の破断伸び



サンシャインウェザーメーターによる促進暴露試験結果

総販売元

dp 大日本プラスチック株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-8-4
TEL 03-3662-9861

カタログ請求・問合せ先

FCR FCR工法協会

〒115-0045 東京都北区赤羽1-52-10 NS2ビル3階
JR TEL 054-9555 NTT TEL 03-3903-3917
E-mail: inquiry@fcr.gr.jp URL: http://www.fcr.gr.jp